

## Datasheet I-Stick Rough

De I-Stick Rough is een matte, opaak polymeer vinyl van 90  $\mu$  die is voorzien is van een sterk hechtende verwijderbare lijmlaag (HTR). De I-Stick Rough is te bedrukken met eco-solvent, solvent, latex en UV\* inkt.

<b>Toepassingen</b>	De I-Stick Rough kan worden gebruikt bij toepassingen waar een sterk hechtende maar ook verwijderbare lijmlaag is gewenst. Deze film is goed bestand tegen gecontroleerde hitte en kan goed verwijderd worden verwijderbaarheid van een verscheidenheid aan matig gestructureerde substraten, waaronder baksteen, blokken en betonnen oppervlakken (alleen verticale toepassing). <b>OPMERKING:</b> Indien aangebracht op een geveerd oppervlak, moet de verf stevig aan de ondergrond hechten. Test alle toepassingen voor gebruik. Niet ontworpen voor gecoate / verzegelde / behandelde oppervlakken van roestvrij staal, messing of brons.
<b>Aanbevolen laminaat</b>	I-Stick window laminate ultra clear
<b>Dikte</b>	Toplaag 90 $\mu$ Lijmlaag 45 $\mu$ - 53 $\mu$ Backing 165 $\mu$ (Diktevariatie +/- 10%)
<b>Temperatuurbereik</b>	Minimale aanbrengtemperatuur + 5 ° C.
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-5 ° C tot +93° C .
<b>Verwijderbaarheid</b>	Verwijderbaar tot 6 maanden voor veelvoorkomende ondergronden onder normale blootstellingsomstandigheden.
<b>Hechting</b>	Roestvrij staal minimaal 16 Oz / inch PSTC-101 Methode A Bij 24 uur kamertemperatuur.
<b>Oplosmiddelbestendigheid</b>	Goede weerstand tegen intermitterende blootstelling door aardolie, vet, alifatische koolwaterstoffen en benzine.
<b>Verwachte blootstelling aan de buitenkant</b>	Tot vijf (5) jaar duurzaamheid buiten bij normale blootstelling.
<b>Waterbestendigheid</b>	Uitstekend.
<b>Vochtbestendigheid</b>	Uitstekend.
<b>Opslagstabiliteit</b>	Een jaar houdbaar bij 21 ° C en 50% relatieve vochtigheid.

\*Informeert en test vooraf of deze inkt de flexibiliteit aan kan

## Datasheet I-Stick Rough

Wij zijn van mening dat de informatie op dit product correct is. Aangezien we echter niet kunnen anticiperen op of controle hebben over de omstandigheden waaronder deze informatie of onze producten kunnen worden gebruikt, kunnen we geen resultaten garanderen die zijn verkregen door hun gebruik. Gebruikers moeten onze producten testen om te bepalen of deze producten geschikt zijn voor een specifiek doel. De producten worden verkocht zonder garantie, expliciet of impliciet. De koper moet verwijzen naar Algemene formuleringen, de prijslijst van Inc voor algemene voorwaarden of verkoop, inclusief afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid.